FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

HYDROMAS L

ADJUVANT HYDROFUGE LIQUIDE CONCENTRE POUR MORTIERS ET BETONS DE MASSE

CARACTERISTIQUES

ASPECT :	Liquide visqueux laiteux
DENSITE :	1
PH :	9 à 10
EXTRAIT SEC :	50 %
SOLUBILITE :	Totale dans l'eau
	Exempt de sucre et de chlore

PROPRIETE

- Est un agent énergique de l'abaissement de la perméabilité et de la capillarité par leurs propriétés hydrophobantes.
- Par son action plastifiante, permet une réduction de l'eau de gâchage et améliore la compacité des bétons.

DESTINATIONS

- Hydrofuge de masse pour bétons de fondation, bassins, réservoirs et cuvelages, enduits étanches de revêtements intérieurs et extérieurs.
- Est recommandé pour les travaux en eaux séléniteuses.

PERFORMANCES

- Accroît les résistances mécaniques et selon le type de granulat ou de ciment utilisé, provoque un abaissement de la capillarité de 70 à 80 % par rapport aux matériaux non traités.

MODE D'EMPLOI

Dilué dans tout ou partie de l'eau de gâchage. Après un long stockage, le produit peut subir une légère décantation aqueuse superficielle : le remélanger soit en faisant rouler les emballages sur eux-mêmes, soit par légère agitation manuelle.

- **BETONS**

0.35 à 0.50 % du poids de ciment (soit env. 0.20 L à 0.25 L/sac de 50 kg ou env. 0.15 L à 0.20 L/sac de 35 kg)

- **MORTIERS, CHAPES HYDROFUGES**

0.50 % du poids du ciment (soit env. 0.25 L/sac de 50 kg ou env. 0.20 L/sac de 35 kg)

- **Autres utilisations (cuvelages étanches,…)**

1 % du poids du ciment (soit 0.5 L/sac de 50 kg ou 0.35 L/sac de 35 kg)

NB : utiliser des sables de rivières ou des sables lavés.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à l'abri du gel

Dans les bétons banchés, éviter un excès de vibrations qui pourrait provoquer des remontées du produit.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 30 L et cartons de 60 doses de 500 ML

1 dose de 500 ML pour 2 sacs de ciment de 50 KG

Ou 1 dose de 500 ML pour 3 sacs de ciment de 35 KG

Septembre 2003

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

Route de Paris – 03410 SAINT VICTOR - BP 62116 - 03101 MONTLUÇON CEDEX

☏ 04.70.09.71.95 04.70.28.84.37 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr